

X-Bond MS-K 509 Objekt Parkettaragasztó

- > Elasztikus és nyírásnak ellenálló
- > Víz és oldószermentes
- > Lépéshang csökkentő
- > Egykomponensű



Terméktulajdonságok

Egykomponensű, elasztikus, víz és oldószermentes STP ragasztó. Lépéshang csökkentő, nagyon emissziószegény (EC1) és semleges szagú. Lépéshang csökkentő tulajdonságú 14 dB-ig a DIN 52210 alapján.

Alkalmazhatóság

Egykomponensű MSP ragasztó betérben, széles alkalmazási területtel. Csaphornyos, ipari, mozaik parketta, valamint lépéshang csökkentő tulajdonsága miatt készparketta elemek, két és háromrétegű készparketták, fakockák és laminátpadlók ragasztására (próbaragasztás javasolt). Padlófűtés esetén alkalmazható.

Termékadatok

Kiszerezés:

16 kg , műanyag vödör
42 vödör / 504 kg / raklap

Tárolás: +5°C felett, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 8 hónapig.

Műszaki adatok

Anyagszükséglet:	kb. 0,8 - 1,2 kg/m ² , parkettától, alapfelülettől és a fogazattól függően
Sűrűség:	1,7 g/cm ³
Fektetési idő:	kb. 45-50 perc
Végaszilárdság:	kb. 48 óra után
Ideális feldolgozási hőmérséklet:	+16°C- +25°C között

Szabványossági vizsgálatok, minőségi tanúsítványok

EC 1

Rendszerkiegészítő termékek

Javasolt szerszám:

B 3, PK jelű fogazott glettvás

Alapfelület:

Az alapfelületnek száraznak, fagymentesnek, szilárdnak, teherbírónak, alaktartónak és portól, szennyeződésektől, olajtól, zsirtól, leválasztó anyagtól, laza részekről mentesnek kell lennie, és feleljen meg az érvényes előírásoknak.

Megfelel: Cementesstrichre, farforgácslapokra, anhidritesztrichre, öntött aszfaltra

Feltétlenül alkalmazható: fém, kerámia, kő, beton, téglák és szigetelőanyag (egyeztetéssel)

Előkészítés:

Az alapfelület feleljen meg az érvényes előírásoknak, amennyiben szükséges alapozással és kiegyenlítéssel elő kell készíteni. Az előkészítés Murexin termékkel javasolt. A fektetendő parketta és az alapfelület hőmérséklete közel azonos legyen. Ideális +16°C - +22°C között.

Padlófűtés esetén Murexin D 7 alapozóval (száradási idő 6-12 óra) kell alapozni. Az alapozás az alapfelület minőségétől függően (pl. erősen szívóképes) történik. Az aljzatkiegyenlítő felületét a ragasztás megkezdése előtt minden esetben alaposan meg kell csiszolni!

Feldolgozás:

A ragasztóanyagot megfelelő fogazású (B 3 vagy PK) simítólemezzel a teljes alapfelületre egyenletesen fel kell hordani. A fektetési idő kb. 45-50 perc. A parkettát - kissé csúsztatva - azonnal a ragasztórétegre kell helyezni, és meg kell kopogtatni, hogy a parketta hátoldalának teljes felülete ragasztós legyen. Kb. 24 óra után járható. Ügyelni kell arra, hogy a ragasztó kötése erősen függ a hőmérséklettől, magasabb hőmérsékleten lerövidül, alacsonyabb hőmérsékleten meghosszabbodik. Leghamarabb kb. 48 óra

Melegburkolat ragasztási rendszer

múlva csiszolható. Ügyelni kell arra is, hogy a leragasztandó parketta nedvességtartalma az előírásoknak megfelelő legyen! A parkettagyártó útmutatásait figyelembe kell venni. Az X-Bond MS-K 509 Objekt Parkettaragasztó csökkenti a nyírőerőket és megakadályozza a káros erők átadását az alapfelületre. A parkettán található ragasztómaradványokat 1-2 órán belül, még könnyen el lehet távolítani Murexin R 500 Tisztítókendővel. A kikeményedett ragasztóanyagot már csak mechanikailag lehet eltávolítani.

Fontos figyelmeztetés!

Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! +5 oC alatt az anyag nem használható fel. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást! Semmilyen idegen anyag nem keverhető hozzá!

Munkavédelem

Munkavédelem: Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

Fenti műszaki tájékoztatókat átfogó tapasztalataink valamint legjobb ismereteink alapján állítottuk össze. Az ismertetés alapján semmi nem jogi kötelezettség nem terhelheti cégünket. Sem szerződéses jogviszonyt, sem egyéb az adás-vételi szerződésben fel nem tüntetett kötelezettségeket nem alapoz és testesít meg. Termékeink minőségét mindenkor az eladási és szállítási feltételeinkben garantáljuk. A hibalehetőségek kockázatának elkerülése érdekében felhívjuk termékeink felhasználóinak figyelmét az alkalmazás során felmerülő korlátozásokra. Természetesen lehetetlen lenne minden jelenlegi és jövőbeni alkalmazási lehetőséget és speciális esetet hiánytalanul feltüntetni. Azok az adatok, amelyeket a szakemberek részéről ismertnek feltételezünk nem kerültek felsorolásra. A felhasználó, kivételoz nem mentesíthető, azaz nem formálhat jogot reklamáció benyújtására a káros, vitatható esetben történő szóbeli tájékoztatás esetén, saját felelősségére elvégzett helyszíni kipróbálás esetén, valamint szakemberrel történő kivitelezés esetében sem. Jelen műszaki ismertetés újabb változat kiadásával érvényét veszti.